

Membrană Bituminoasă E-G 4 F/K Extra

Informație Tehnică Produs

Nr: N2078

Data 03.01.2022



Membrană de acoperire și hidroizolație din bitum elastomer

DESCRIERE PRODUS

Foi bituminoase pentru hidroizolare, ca strat intermediar sau substrat. Membranele sunt realizate din bitum modificat SBS pe armătură din fibra de sticlă, protejate la partea superioară cu nisip fin și pe suprafața inferioară folie PE

CERTIFICATE

Producătorul, BMI Magyarország Kft. îndeplinește cerințele standardului EN ISO 9001: 2015, numărul certificatului QM HU 1 16 381 12 emis de e.com CERT.

Produsul este certificat conform standardelor EN 13707: 2014 și EN 13969: 2009
Sistemul 2+

INFORMAȚII

Acest produs nu conține azbest, nici gudron de cărbune sau alte materiale periculoase. Orice deșeuri rămase în urma aplicării acestui produs sunt considerate deșeuri nepericuloase având codul EWC 170 604. Orice deșeuri care apare, trebuie să fie transportat la un depozit legal de deșeuri solide sau folosind orice alt tratament aprobat pentru deșeuri.

GARANȚIE

Garanție pentru hidroizolație este de 10 ani.

Membrană Bituminoasă

E-G 4 F/K Extra



Fișa tehnică a produsului, din 03.01.2022

Aplicare	Flacăra cu torța		
Descriere	Membrană din bitum modificat SBS armată cu fibră de sticlă		
Strat superior	Nisip fin		
Strat inferior	Folie PE		
Denumire:	EG-4 FK Extra		
DATE TEHNICE	Metoda de testare	UM	Valoare / Determinare
Defecte Vizibile	EN 1850-1	-	Fără defecte vizibile
Grosime	EN 1849-1	mm	4,0±5%
Lungime/ Lățime	EN 1848-1	mm	10000 / 995
Liniaritate	EN 1848-1	mm/10 m	< 20
Ambalare		m ²	180 / Palet
Etanșeitate la apă (metoda B la 100 kPa/24h)	EN 1928	kPa	conform
Reacție la foc	EN 13501-1	-	Clasa E
Difuzie la vapori (valoare sd)	EN 1931	μ	20000
Rezistența maximă la tracțiune pe longitudinal / transversal	EN 12311-1	N / 50 mm	lungime: 1500 ±200 lățime: 2000 ±200
Rezistență la alungire longitudinal / transversal	EN 12311-1	%	lungime: 4±2 lățime: 4±2
Rezistență la lovire (Metoda A)	EN 12691	mm	800±80
Rezistență la forțe statice (Metoda A)	EN 12730	kg	10
Rezistență la sfâșiere longitudinal / transversal	EN 12310-1	N	lungime: 250±50 lățime: 250±50
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	°C	-15
Rezistență la scurgere	EN 1110	°C	+100
Rezistență la temperaturi scăzute după îmbătrânire artificială	EN 1296	-	NPD
Rezistență la temperaturi ridicate după îmbătrânire artificială	EN 1296	-	NPD

NPD = Nu este necesară nicio performanță conform ÖNORM, NPD = nu este determinată nicio valoare caracteristică