


Divoroll STANDARD




O membrană standard potrivită pentru utilizare cu țigle, ardezie sau acoperișuri metalice profilate, atât pe acoperișuri calde cât și pentru cele reci.



AVANTAJE



Reprezintă raportul calitate-preț păstrând în același timp un nivel ridicat de performanță.



O membrană permeabilă la vapori, care permite eliminarea umidității, oferind o ventilație bună a clădirii.

120
g/m²

Greutate / mp



COD PRODUS	LĂȚIME	LUNGIME	BANDĂ	CULOARE	STRATURI	GREUTATE ROLĂ	CANTITATE PALET
540661	1,5 m	50 m	-	Gri deschis	3	9.5 kg	20 role

DATE TEHNICE	Valoare	Unit.	Toleranță [±]	Metodă testare
Greutate	120	g/m ²	-/+10%	EN 1849-2
Lungime	50	m	-0%	EN 1849-2
Lățime	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1849-2
Aliniere	<30	mm per 10m		EN 1849-2
Rezistența la tracțiune (MD)	200	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Rezistența la tracțiune (CD)	160	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alungire (MD)	30	%	-/+15	EN 12311-1
Alungire (CD)	80	%	-/+15	EN 12311-1
Rezistența la sfâșiere la cui (MD)	130	N	-/+30	EN 12311-1
Rezistența la sfâșiere la cui (CD)	140	N	-/+30	EN 12311-1
Stabilitate dimensională	2	%		EN 1107-2
Încovoiere la temperatură joasă (pliabilitate)	-20	°C		EN 1109
Valoare Sd	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Method C
Impermeabilitate la apă	W1	Class		EN 1928:2000
Reacție la foc	E	Class		EN 13501-1
Coloană de apă	>3000	mm		EN 20811

PERFORMANȚĂ ÎN TIMP

EN 17872

Impermeabilitate la apă	W1	Class		EN 1928:2000
Rezistența la tracțiune (MD)	180	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Rezistența la tracțiune (CD)	130	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alungire (MD)	17	%	-/+15	EN 12311-1
Alungire (CD)	30	%	-/+15	EN 12311-1
Rezistență la pătrunderea aerului	>0.1	m ³ /(hxm ² x50Pa)		EN 12114
Rezistență la temperatură	-40/+80	°C		
Stabilitate UV	4	months		EN 1296 methodology
Timp maxim de expunere	2	weeks		EN 1296 methodology

Produsul, standardele tehnice și codurile de practică sunt în curs de revizuire constantă. Ne rezervăm dreptul de a schimba și modifica produsele și informații fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații și sfaturi suplimentare, vă rugăm să contactați cea mai apropiată echipă de service tehnic sau Echipa Servicii Clienți. Mai multe informații pot fi găsite și pe site-ul nostru.

SUSTAINABILITY INFORMATION

Declarație producător	REACH: Divoroll Standard nu conține substanțe care îndeplinesc criteriile REACH pentru substanțele de foarte mare risc. Plastifiant: Divoroll Standard nu conține plastifiant Divoroll Standard nu conține PFAS
Reciclare și eliminare	Divoroll Standard poate fi aruncat ca plastic, deoarece nu necesită proceduri speciale de manipulare sau eliminare.
Coduri EU privind deșeurile	Film termocontractibil pentru ambalaj transport: 150102 Ambalare produs carton și miez de carton: 150101 Număr Interzero: 248961 Cod deșeu: 170904

SUPPORT TEHNIC www.bmigroup.com/roParte a **BMI**

Depozitații în spații uscate, ferite de vânt, ploaie, soare și căldură.

PRODUSE ADIȚIONALE
(vândute separat)

Clima tape



Adeziv M Glue

Str. Europa Unită, Nr. 5
550018 Sibiu, România
+40 269 22 99 95
+40 269 22 94 44

office_ro@bmigroup.com