

Divoroll

UNIVERSAL PLUS 2S

15 ANI
GARANȚIE

FOIE ANTICORPIERS


O membrană de difuzie cu o rezistență sporită și mult mai durabilă față de un produs standard, fiind cu adevărat o soluție universală pentru aproape orice tip de acoperiș, fie că este vorba de țigle, ardezie sau acoperișuri metalice profilate.

Divoroll Universal este alegerea dvs. de zi cu zi și vă oferă securitate suplimentară în performanța stratului de bază al acoperișului înclinat datorită stratului hidrofulg și a grilei de ranforsare suplimentare.


Include bandă dublă adezivă pentru o instalare etanșă și mai rapidă.




AVANTAJE




Grilă ranforsată pentru o siguranță sporită.



Protecție împotriva efectelor vremii prin folosirea unui strat hidrofulg de înaltă performanță.



O membrană permeabilă la vapori, care permite eliminarea umidității, oferind o ventilație bună a clădirii.



Banda adezivă integrată facilitează o instalare mai rapidă, oferind în același timp o siguranță și etanșeitate sporită împotriva infiltrațiilor de apă, în zona suprapunerilor.

160
g/m²

Greutate membrană

COD PRODUS	LĂȚIME	LUNGIME	BANDĂ	CULOARE	STRATURI	GREUTATE ROLĂ	CANTITATE PALET
540598	1,5 m	50 m	Da	Verde	4	12.5 kg	20 role

Parte a **BMI**

Str. Europa Unită, Nr. 5
550018 Sibiu, România
+40 269 22 99 95
+40 269 22 94 44
office_ro@bmigroup.com

DATE TEHNICE	Valoare	Unit.	Toleranță [+/−]	Metodă testare
Greutate	160	g/m ²	-/+10%	EN 1849-2
Lungime	50	m	-0%	EN 1849-2
Lățime	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1849-2
Aliniere	<30	mm per 10m		EN 1849-2
Rezistența la tracțiune (MD)	450	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Rezistența la tracțiune (CD)	360	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alungire (MD)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Alungire (CD)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Rezistența la sfâșiere la cui (MD)	350	N	-/+30	EN 12311-1
Rezistența la sfâșiere la cui (CD)	370	N	-/+30	EN 12311-1
Stabilitate dimensională	2	%		EN 1107-2
Încovoiere la temperatură joasă (pliabilitate)	-20	°C		EN 1109
Valoare Sd	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Method C
Impermeabilitate la apă	W1	Class		EN 1928:2000
Reacție la foc	E	Class		EN 13501-1
Coloană de apă	>3000	mm		EN 20811

PERFORMANȚĂ ÎN TIMP

EN 17872

Impermeabilitate la apă	W1	Class		EN 1928:2000
Rezistența la tracțiune (MD)	400	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Rezistența la tracțiune (CD)	320	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alungire (MD)	10	%	-/+15	EN 12311-1
Alungire (CD)	10	%	-/+15	EN 12311-1
Test ploaie torențială	trecut	Class		TU Berlin
Rezistență la pătrunderea aerului		m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Rezistență la temperatură	-40/+80	°C		
Stabilitate UV	4	months		EN 1296 methodology
Timp maxim de expunere	6	weeks		EN 1296 methodology

Produsul, standardele tehnice și codurile de practică sunt în curs de revizuire constantă. Ne rezervăm dreptul de a schimba și modifica produsele și informații fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații și sfaturi suplimentare, vă rugăm să contactați cea mai apropiată echipă de service tehnic sau Echipa Servicii Clienți. Mai multe informații pot fi găsite și pe site-ul nostru.

SUSTAINABILITY INFORMATION

Declarație producător	REACH: Divoroll Universal Plus nu conține substanțe care îndeplinesc criteriile REACH pentru substanțele de foarte mare risc. Plastifiant: Divoroll Universal Plus nu conține plastifiant Divoroll Universal Plus nu conține PFAS
Reciclare și eliminare	Divoroll Duo Maximum poate fi aruncat ca plastic, deoarece nu necesită proceduri speciale de manipulare sau eliminare.
Coduri EU privind deșeurile	Film termocontractibil pentru ambalaj transport: 150102 Ambalare produs carton și miez de carton: 150101 Număr Interzero: 248961 Cod deșeu: 170904

SUPPORT TEHNIC www.bmigroup.com/ro

Depozitații în spații uscate, ferite de vânt, ploaie, soare și căldură.

PRODUSE ADIȚIONALE
(vândute separat)

Clima tape



Sealroll - bandă sigilare cuie



Adeziv M Glue