

## Hidroizolația acoperișului

# FOLIE BASIC GETICA

### DESCRIERE

Folie impermeabilă anticondens cu difuziune de vapori, recomandată pentru izolarea căpriorilor și a astereii. Poate fi montată atât întinsă direct peste căpriori înaintea montării șipcilor transversale, cât și direct pe astereală.



### DATE TEHNICE

|                                      |                             |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Lungime:                             | 50 m                        |                    |
| Lățime:                              | 1,5 m                       |                    |
| Planeitate:                          | < 30 mm/10m                 |                    |
| Greutate:                            | 100 g/m²                    |                    |
| Rezistență la foc:                   | Clasa F                     |                    |
| Flexibilitate la temperaturi scăzute | -40 °C                      |                    |
| Permeabilitate (Valoare Sd):         | 0,03 m (± 0,015 m)          |                    |
|                                      |                             |                    |
| Rezistență la infiltrații            |                             |                    |
| Înainte îmbătrânirii artificiale     | Clasa W1                    |                    |
| Ulterior îmbătrânirii artificiale    | Clasa W1                    |                    |
|                                      |                             |                    |
| Rezistență la tracțiune              | de-a lungul MD              | peste CD           |
| Înainte îmbătrânirii artificiale     | 185 N/50 mm (± 55)          | 110 N/50 mm (± 35) |
| Ulterior îmbătrânirii artificiale    | 160 N/50 mm (± 35)          | 85 N/50 mm (± 25)  |
|                                      |                             |                    |
| Alungire                             | de-a lungul MD              | peste CD           |
| Înainte îmbătrânirii artificiale     | 70% (± 50)                  | 110% (± 60)        |
| Ulterior îmbătrânirii artificiale    | 40% (± 25)                  | 45% (± 25)         |
|                                      |                             |                    |
| Rezistență la rupere                 | de-a lungul MD              | peste CD           |
|                                      | 90 N (± 50)                 | 125 N (± 50)       |
|                                      |                             |                    |
| Rezistență termică                   | de la -40 °C până la +80 °C |                    |
|                                      |                             |                    |
| Permeabilitate la vapori de apă      |                             |                    |
| Lysssystem 23 °C / 85% RH            | 1500 g/m2 x 24h (± 250)     |                    |
| Lysssystem 38 °C / 90 % RH           | 3500 g/m2 x 24h (± 400)     |                    |